

Restauro di 61 disegni della collezione G. e N. Giuliani in Oratino

conservati presso la

Soprintendenza Archeologica per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici del Molise

Campobasso

MATERIALI UTILIZZATI

Distacco:	GORE-TEX, membrana di politetrafluoroetilene espanso (Gore & Associates Inc. USA); metilcellulosa Tylose MH 300 p;
pulitura a secco:	pennellesse; polvere di gomma 'Draft Clean' della Archival Aids; gomme KOH-I-NOOR; bisturi;
deacidificazione:	idrossido di calcio Carlo Erba;
consolidamento:	Tylose MH 300 p;
reintegrazione strappi e rinforzi:	carta giapponese Japico 611 140, adesivo Tylose MH 300 p;
tinteggiatura della carta:	colori ad acquarello Winsor & Newton;
velatura:	carta giapponese Japico 627 240;
reintegrazione cromatica:	pastelli Othello; acquarelli Winsor & Newton;
montaggio:	
finti bordi:	carta giapponese Japico 627 240;
braghetto:	carta giapponese Japico 632 380;
adesivo:	Tylose MH 300 p;
cartone:	Museo Japico 424 340, spessore 1,3 mm;
nastro autoadesivo:	su supporto in tela, Filmoplast SH Nesche, Germania;
carta di protezione:	pergamyn satinato senza acidi Japico 427 000;
plastica:	poliestere in fogli Atlantis, Inghilterra.

SCHEDA DI RESTAURO

n.inv. 34438

materia e tecnica:

penna e inchiostro acquarellato, inchiostro metallotannico su carta bianca;

(v) segni di matita;

277 x 191

misure mm:

Stato di conservazione

supporto

deformazioni:

pieghe sul lato sinistro e su quello superiore;

abrasioni:

-

spellature:

-

strappi:

lungo i bordi superiore, inferiore e sinistro;

lacune:

piccole lungo i bordi;

fragilità:

-

ossidazioni:

(v) la leggera acidità dell'inchiostro metallotannico rende visibile il disegno del recto;

depositi superficiali:

polvere;

macchie:

(v) polvere; escrementi di insetti;

marroni sui quattro bordi; macchie di grasso; tracce d'uso nell'angolo inferiore destro;

tracce di umidità:

-

alterazioni biologiche:

-

materia pittorica

alterazioni della materia:

-

interventi posteriori identificabili

supporto:

-

materia pittorica:

-

particolarità:

applicazione di una striscia di carta (mm 20 x 52) per correggere la scritta in alto a destra;

Interventi effettuati

pulitura

a secco:

parziale con polvere di gomma, gomme e bisturi;

(v) parziale con gomme e bisturi;

a umido:

reintegrazione strappi:

con carta giapponese fine e metilcellulosa;

reintegrazione lacune:

con carta giapponese precedentemente colorata ad acquarello e metilcellulosa;

spianatura:

sotto pesi in stato umido;

montaggio:

sistemazione in passe-partout;

Documentazione

grafico della filigrana.