

RESTAURI:

ESEGUITI: **Ottobre 1976**

PROCEDIMENTI SEGUITI:

Pulitura meccanica a bisturi con asportazione delle incrostazioni terrose miste a prodotti di corrosione del rame e sempre a bisturi riduzione delle ossidazioni e della parte di patina più alterata; lavaggi con H₂O distillata a 60° con agitatore magnetico; inibizione con benzotriazolo per immersione; consolidamento al 3% sotto vuoto.

BIBLIOGRAFIA, INVENTARI:

FOTOGRAFIE:

DISEGNI:

ESAME DEI SITI E DEI TERRENI:

RIFERIMENTO OGGETTI DELLO STESSO COMPLESSO:

COMPILATORE DELLA SCHEDE: **Giovanna Alvino**

DATA: **28 Dicembre 1976**

VISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
Paolo Lavaggi

ALLEGATI: **2**

OSSERVAZIONI:

RIFERIMENTO VECCHIE SCHEDE:

Io sottoscritto mi obbligo alla conservazione dell'oggetto-descritto nel presente foglio secondo le norme della Legge 1° Luglio 1939, n. 1089 e Regolamento approvato con R. Decreto n. 363 del 30 Gennaio 1913; di conseguenza a non rimuoverlo dal posto che occupa, a non apportarvi modificazioni senza conseguire preventiva approvazione del Ministero dell'Istruzione, e a non menomarne in alcun modo il pubblico godimento.

DATA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE

FIRMA

AGGIORNAMENTI:



ITA:

INV.

12/00022257

ALLEGATO N.1.....

(3604063) Roma, 1973 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 600.000)

Per i piccoli bronzi votivi si veda: G. Colonna, Bronzi votivi umbro-sabellici a figura umana, I, Firenze 1970.

In generale, per il tipo di bronzetto in questione, cfr. NSC. 1888, p. 229 (dalla Via Portuense); E. Gjerstad, Early Rome, III, Lund 1960, p. 248, fig. 155 (stipe del Lapis Niger); F. Castagnoli, Lavinium II, Roma 1975, p. 341-359 (are di Lavinium).

Per il tipo specifico, cfr. W. Helbig, NSC. 1888, Via Portuense-Ripostiglio di figurine in bronzo, p. 229, fig. 2, a, b; A. de Ridder, Les bronzes antiques du Louvre, Paris 1913, I, p. 21, n. 99, tav. 12; l'esemplare n. 884 della stipe del Lapis Niger (di dimensioni più ridotte); F. Castagnoli, Lavinium II, Roma 1975, p. 351.