

RA

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE


 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
 UFFICIO CENTRALE PER I B.A.A.A.S.
 ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

REGIONE

N.

CODICI 16/00031095

ITA:

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA - TARANTO

63

PUGLIA

(3606334) Roma, 1983 - I.P.Z.S. - S.

PROVINCIA E COMUNE: BR - FASANO

LUOGO DI COLLOCAZIONE: Museo Nazionale di Egnazia INV. 17770

OGGETTO: Frammento di anfora di tipo "Lamboglia 2"

PROVENIENZA (rif. I.G.M.): Egnazia (F 190 I SE)

DATI DI SCAVO: Ottobre - Novembre 1969 INV. DI SCAVO:
(o altra acquisizione)

Cisterna romana a campana - Basilica Episcopale

DATAZIONE: I sec. a.C.

ATTRIBUZIONE: Produzione italica

MATERIALE E TECNICA: Argilla rosata con inclusi micacei e quarzo; lavorazione al tornio.

MISURE: Alt. totale 20; orlo: diam.16, alt.4.

STATO DI CONSERVAZIONE: Si conservano parzialmente il profilo del collo, quasi integralmente la circonferenza dell'orlo e parte di un'ansa, il tutto ricomposto da cinque frammenti

CONSISTENZA ATTUALE DEL MATERIALE:

ESAME DEI REPERTI:

CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà dello Stato

NOTIFICHE:



NEG. A12361 TA

DESCRIZIONE: Orlo a fascia, piuttosto spesso, con profilo triangolare all'esterno, verticale all'interno e leggermente rientrante rispetto al collo; labbro appiattito superiormente; collo cilindrico con profilo interno evidenziato da un gradino creato dalla rientranza del collo rispetto all'orlo; anse a sezione ovale, impostate sotto l'orlo.

Per una bibliografia aggiornata e completa sulla tipologia e produzione delle "Lamboglia 2" si vedano i recenti studi di:

M.T.CIPRIANO-M.B.CARRE, Saggi di scavo a Sevegliano le anfore, in Aquileia Nostra, LVI, 1985, pp.5-23.
 M.T.CIPRIANO-M.B.CARRE, Production et typologie des amphores sur la côte adriatique de l'Italie, in Anfore romane e storia economica: un decennio di ricerche, Siena 1986, pp.80-85. %

RESTAURI: Museo Nazionale di Egnazia

ESEGUITI: 1989 - Francesco Monòpoli

PROCEDIMENTI SEGUITI:

- 1) Pulitura: Elimino masse ed incrostazioni terrose con H₂O, bisturi, spazzola a setola morbida;² elimino incrostazioni calcaree, con una soluzione di acido cloridrico al 5% più una soluzione di Bicarbonato di Sodio, per stabilizzare il calcio sotto forma di Carbonato e rendere asportabile il Cloro sotto forma di Cloruro di Sodio.
- 2) Incollaggio dei frammenti pertinenti con una resina sintetica reversibile.
- 3) Protezione finale con Paraloid al 3%, dato a pena nello.

BIBLIOGRAFIA, INVENTARI:

FOTOGRAFIE:

DISEGNI:

ESAME DEI SITI E DEI TERRENI:

1. SITO DI ...

2. SITO DI ...

3. SITO DI ...

4. SITO DI ...

5. SITO DI ...

6. SITO DI ...

7. SITO DI ...

8. SITO DI ...

9. SITO DI ...

10. SITO DI ...

11. SITO DI ...

RIFERIMENTO OGGETTI DELLO STESSO COMPLESSO:

1. OGGETTO DI ...

2. OGGETTO DI ...

3. OGGETTO DI ...

4. OGGETTO DI ...

COMPILATORE DELLA SCHEDA: Paola Palazzo

Paola Palazzo

DATA: 30 Ottobre 1989

VISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE:

Graxia Carugge



ALLEGATI: N.1

Io sottoscritto mi obbligo alla conservazione dell'oggetto descritto nel presente foglio secondo le norme della Legge 1° Giugno 1939, n. 1089 e Regolamento approvato con R. Decreto n. 363 del 30 Gennaio 1913; di conseguenza a non rimuoverlo dal posto che occupa, a non apportarvi modificazioni senza conseguire preventiva approvazione del Ministero dell'Istruzione, e a non menomarne in alcun modo il pubblico godimento.

DATA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE

FIRMA

AGGIORNAMENTI:

OSSERVAZIONI:

RIFERIMENTO VECCHIE SCHEDE:

RA

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

16/00031095

ITA:

SOPR. ARCHEOLOGICA - TARANTO

63

INV. 17770

ALLEGATO N. 1

(5605243) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 200.000)

% J.VAN DER WERFF, Lamboglia 2, in Excavation in the house of the porch at Ostia, in Babesch, 61, 1985,
pp.103-106, pp.129-133.

E.LYDING WILL, Relazioni mutue fra anfore romane, in Anfore romane e storia economica; un decennio di
ricerche, Siena 1986, pp.302-305.